



TECHNICAL DATA SHEET

Código: D.08.02 /2

Revisión: 0

Página 1 de 1

Propiedades Generales / General Properties

Material	ANTIABRASIVO (antiabrasive)
Color Colour	Negro / Black
Tª de trabajo Working Temp.	-40 °C to +85 °C

Propiedades / Properties

Test	Norma (Norm)	Parámetros (Test Parameter)	Valor (Value)	Unidad (Unit)
Dureza Hardness	ISO 7619-1		50±5	Sh. A
Densidad Specific Gravity	ISO 868		1,15±0,03	g/cm ³
Carga de Rotura Tensile Strenght	ISO 37		>15	MPa
Alargamiento de Rotura Ultimate Elongation	ISO 37		>500	%
Compression Set	ISO 815		30	%

Resistencia Química / Chemical Resistance

Medio Medium	Resistencia Resistance
Ozono Intemperie Outdoor Ozone	Buena <i>Good</i>
Ácidos diluidos Diluted acids	Excelente <i>Excellent</i>
Ácidos concentrados Concentrated acids	Buena <i>Good</i>
Gasolinas, aceites y grasas Fuel, oil & greases	No recomendada <i>Not recommended</i>
Disolventes orgánicos Organic solvents	No recomendada <i>Not recommended</i>

The indicated data were determined to the best modern laboratory standards on standardized test specimen. If these data are compared with data which were determined on finished parts it may come to variations.

Los datos indicados se determinaron según los estándares modernos de laboratorio en muestras de prueba estandarizadas. Si estos datos son comparados con datos que se determinen en piezas terminadas, pueden producirse variaciones.